



FICHA TÉCNICA

PRIMER FOSDER

Fecha de revisión: Junio 2018

DESCRIPCIÓN

Imprimación SHOP PRIMER EPOXI anticorrosiva, de secado rápido, formulada con inhibidores de la corrosión no tóxicos.

PROPIEDADES

Adherencia sobre hierro, acero, acero galvanizado, aluminio, cincado, zamak, cobre, bronce, aluminio y acero inoxidable. Ideal para aplicar en piezas que a posterior vayan pintadas en todo tipo de esmaltes y sobre epoxi o poliéster en polvo, por su alta resistencia temperaturas elevadas.

CAMPO DE APLICACIÓN

Protección anticorrosiva para estructuras metálicas, carrocería industrial, maquinaria, lamparería, etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presentación:	1 COMPONENTE
Color:	GRIS, NEGRO, BLANCO, CREMA Y ROJA
Acabado:	Mate - Satinado
Peso específico:	1,00 gr/cc
Espesor seco recomendado:	15 micras
Rendimiento:	15-17 m ² /lt. a 15 micras
% Sólidos en peso:	33%
Secado al tacto:	15 minutos a 20° C
Repintable:	1-2 horas a 20° C
Aplicación:	Pistola aerográfica, airless, brocha, rodillo
COV suministro:	Según color 670 gr/lt.
Diluyente indicado:	DILUYENTE FOSDER

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES

Limpiar y desengrasar con desengrasante DIRT-OUT, eliminando la suciedad hasta conseguir una superficie limpia y seca.

Productos y Pinturas Daner, S.L

C/ Bronze, 14 - P. I. Les Guixeres CP. 08915 BADALONA (Barcelona) Tel. 93 278 07 45 - Fax 93 305 59 04
E-mail: daner@leckers.net Web: www.leckers.es

Esta revisión anula a las anteriores.



FICHA TÉCNICA

PRIMER FOSDER

MÉTODO DE APLICACIÓN

Suministro: 1, 5 y 25 lts.y spray de 400ml

Brocha:	Si
Rodillo:	Si
Pistola aerográfica:	Si
Pistola electrostática:	Si
Pistola airless:	Si

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA

Resiste temperaturas entre 250- 300° C

Soldable, no produce humos tóxicos.

Repintable con cualquier tipo de esmalte, incluso de secado al horno, nitro celulósicos no.

No es inflamable.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5° y 30°C.

Duración en el envase: Al menos 12 meses desde su fabricación. Pasado ese tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.

PRECAUCIONES

Es necesario y aconsejable en todo momento observar y cumplir con todas las normas de seguridad por tratarse de productos químicos.

Buena aireación, no ingestión, ni inhalación ni contacto con la piel, ojos o mucosas. Seguridad anti-incendios, protección personal, no tirar producto al desagüe y cualquier tipo de precaución que proteja a las personas, animales y medio ambiente

OBSERVACIONES

Productos y Pinturas Daner, S.L. puede modificar en cualquier momento las características de sus productos en función de la aplicación de sus propios criterios de fabricación, viéndose únicamente obligado a crear una nueva ficha técnica.

La no observación de las condiciones de especificaciones señaladas, nos eximen del total de las posibles responsabilidades.

Productos y Pinturas Daner, S.L

C/ Bronze, 14 - P. I. Les Guixeres CP. 08915 BADALONA (Barcelona) Tel. 93 278 07 45 - Fax 93 305 59 04
E-mail: daner@leckers.net Web: www.leckers.es

Esta revisión anula a las anteriores.